# GANT JETABLE EN NITRILE 578NR AGILITY GRIP



## CARACTÉRISTIQUES

### Non-poudré/ Diamanté/ Très épais/ Prise en main maximale

- **La finition diamantée** offre une résistance accrue à l'usure et une meilleure adhérence. Texture supplémentaire qui améliore la dextérité et réduit le risque de glissement
- Le nitrile offre une **durabilité**, une **élasticité** et une **résistance** à la perforation accrue, et se conforme thermiquement à la main pour un ajustement parfait
- Convient aux personnes allergiques au latex
- **Épaisseur :** >0,16 mm. Plus épais qu'un gant jetable traditionnel
- Résistance accrue à l'allongement et à la déchirure. Haute durabilité
- **Poids :** 8 grammes
- **Tailles disponibles:** 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL
- **Emballage:** 50 pièces/boîte

## UTILISATIONS

**GANTS DE TRAVAIL RECOMMANDÉS POUR :**

Galvanisé
Assemblage léger
Entretien des véhicules
Agriculture et horticulture
Nettoyage et entretien industriel
Indutrie alimentaire
Transformation des aliments
Tatoueurs
Coiffeurs

## RÈGLEMENT

CE 2777 — EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 +TYPE B — JKOPT — ENISO374-5:2016 — VIRUS

### PERMÉATION CHIMIQUE SELON EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B

| CHEMIST | LETTRE | TEMPS DE PASSAGE | NIVEAU | EN ISO 374-4:2019 % DEGRADATION |
|---|---|---|---|---|
| n - Heptane | J | > 30 minutes | 2 | 50.6 |
| Hydroxyde de Sodium 40% | K | > 480 minutes | 6 | -7.1 |
| Acide sulfurique 96% | L | >10 minutes | 1 | 100 |
| Hydroxyde d'ammonium 25% | O | >480 minutes | 6 | 27 |
| Peroxyde d'hydrogène 30% | P | >120 minutes | 4 | 27,1 |
| Formaldéhyde 37% | T | >240 minutes | 5 | 17,1 |

### EN ISO 374 - 5: 2016

Protection contre les bactéries et les champignons — **Conforme à la réglementation**
Protection contre les virus — **Conforme à la réglementation**