SILICONI COMMERCIALE SPA
Via francia 4
36053 Gambellara (VINCENZA)
ITALY
Tel +39 0444.649766
info@siliconi.it
www.siliconi.it

SILICONI

FICHE DE DONNEES TECHNIQUES



ROCUT 200

LIQUIDE EMULSIONNABLE SEMI SYNTHETIQUE POUR LES COUPES ET L'USINAGE METALLIQUE

CARACTERISTIQUES :

Apparence :	Liquide clair
Viscosité à 40℃ :	10-30 cST
Point de gélification :	-18℃
Gravité spécifique :	1.0 g/cm3
Dilution (dans l'eau) :	Il crée une émulsion transparente
pH (5% émulsion)	9.5
Test antirouille	Plus de 3%

Ne contient pas de CFC.

APPLICATION :

ROCUT 200 est un émulsifiant, liquide semi synthétique et réfrigérant issu d'une fabrication de nouvelle conception.
Il ne contient pas de nitrites, phénol, PCB sulfure et de PCT.
Le produit est facile à mélanger à de l'eau et crée une émulsion transparente avec une excellente stabilité même avec une eau dure.
ROCUT 200, parce qu'il est stable, conserve la stabilité biologique de l'émulsion empêchant la prolifération de bactéries et de champignons durant un long moment.
Ce produit présente d'excellentes caractéristiques d'antirouille et anti corrosion, même à basse concentration pour permettre une meilleure protection des machines outils et des produits fabriqués.

PROPRIETES :

- Forme un film compact et résistant,
- Maintient ces caractéristiques jusqu'à 150℃

DESCRIPTION :

ROCUT 200 est recommandé dans les travaux de découpe ou d'usinage de métal (système central, fabrication de tubes soudés) et dans un travail dur comme le forage, l'usinage, le taraudage, le filetage et le sciage, et beaucoup d'autres travaux où des lubrifiants à base d'eau peuvent être utilisés.
Le produit est utilisable pour tous les traitement de matériels en acier et la plupart des alliages particulièrement indiqués pour les travaux de fonte.

EAU :

L'eau est un composant essentiel.
Eviter d'utiliser de l'eau teintée ou sale sur la surface ; ce doit être au moins d e l'eau potable.
Assurez vous que la température de l'eau soit bien entre 15 et 40°C ;
le PH doit être d'environ 7.

PRODUCTION DEPUIS 1957

Toutes les informations fournies dans cette fiche sont transmises de bonne foi et basées sur les connaissances telles qu'à la date du présent document Aucun élément, ci-inclus, ne pourra être considéré comme garantie directement ou indirectement.
Il est de la responsabilité de l'utilisateur final de déterminer les conditions d'applications par rapport aux informations transmises ou l'adéquation d'un quelconque produit à une application ou une utilisation particulière du produit. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se conformer à toutes les réglementations sanitaires, de sécurité ou environnementales en vigueur.
La seule responsabilité de SILICONI est que les produits correspondent aux spécifications commerciales annoncées. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommage dus à un emploi incorrect du produit.