Joannes distribution
5 Avenue Du Gué Langlois
77600, Bussy Saint Martin

Fiche Technique - Film étirable manuel

Valeurs de laboratoire						Valeurs d'allongement de l'emballage		
Épaisseur	Résistance (N/mm2) (Min.)		Allongement (%) (Min.)		Chute de fléchettes (g)	Allongement (%)		
	MD	TD	MD	TD		Min.	Max.	Standard
12µ	48	20	400	750	<50	130	170	150
15µ	48	19	425	775	50			
17µ	50	20	450	800	50			
20µ	50	20	500	825	50-60			
23µ	50	20	525	825	60-80			
30µ	50	20	550	825	70-90			

Caractéristiques Principal du produit



- Largeur du film min. 25cm, max 150cm
- Longueur d'aile de rouleau min. 100mt, max 500mt
- Convient pour le contact avec les aliments
- N'inclut pas les matériaux interdits énoncés dans la directive ROHS
- N'inclut pas les métaux lourds et les matériaux inclus dans le règlement REACH
- Tolérance de fabrication : Epaisseur = + ou - 3% ; Longueur = + ou - 10% ; Largeur = + ou - 2%

Notes

Rouleaux emballés et films étirables ;

- L'emballage doit être transporté et stocké tel quel.
- L'impact ne doit pas être exposé
- Doit être conservé dans des environnements secs et intérieurs
- Les produits ne doivent pas toucher l'eau
- Les films destinés à être utilisés par temps extrêmement froid devaient être conservés dans la zone de production pendant 12 heures pour pouvoir activer la colle dans le film
- Les films doivent être consommés dans les 6 mois afin d'éviter les problèmes causés par les changements saisonniers,

Tel : 01 60 36 45 00 Fax : 01 60 36 45 09
Email :contact@joannesdistribution.fr Site Internet : http://www.joannes-distribution.fr/
N° Siret 53931228000016 NAF : 4690Z N° Intracommunautaire : FR35 539312280